



**TÜRKİYE KÖMÜR
İŞLETMELERİ KURUMU
GARP LİNYİTLERİ
İŞLETMESİ
LABORATUVAR ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ**

**SATILAN KÖMÜRLERİN AYLIK/YILLIK AĞIRLIKLI ORTALAMA ANALİZ
DEĞERLERİ**

**TARİH
AĞUSTOS 2020**

2020 YILI AĞUSTOS AYI AĞIRLIKLI ORTALAMA ANALİZ DEĞERLERİ

CİNSİ	ORJİNAL KÖMÜR								KURU KÖMÜR								
	% Rut.	% Kül	Uçucu Mad.	Sabit Karbon	Saf Köm.	Aşağı Kal.	Yukarı Kal.	Top. S	% K.Kül	Uçucu Mad.	Sabit Karbon	Saf Köm.	Kok	Aşağı Kal.	Yukarı Kal.	Top. S	Saf Köm Aş.Kal.
(Ömerler) TORBA + 18	8,59	30,17	29,85	31,40	61,24	4.570	4.797	2,01	33,00	32,65	34,35	67,00	67,35	5.051	5.248	2,20	7.539
(Ömerler) TORBA 10-18	9,28	24,02	31,09	35,61	66,70	5.075	5.321	1,90	26,48	34,27	39,25	73,52	65,73	5.650	5.865	2,09	7.686
(Ömerler) AÇIK 10-18	9,96	24,36	30,72	34,96	65,68	4.965	5.211	1,82	27,05	34,12	38,83	72,95	65,88	5.575	5.787	2,02	7.642
(Ömerler) AÇIK + 18	8,51	30,12	30,01	31,36	61,37	4.570	4.797	1,91	32,92	32,80	34,28	67,08	67,20	5.046	5.243	2,09	7.523
(Ömerler) 0,5-18	12,13	19,73	30,69	37,45	68,14	5.229	5.493	1,66	22,45	34,93	42,62	77,55	65,07	6.027	6.251	1,89	7.772

2020 YILI AĞIRLIKLI ORTALAMA ANALİZ DEĞERLERİ

CİNSİ	ORJİNAL KÖMÜR								KURU KÖMÜR								
	% Rut.	% Kül	Uçucu Mad.	Sabit Karbon	Saf Köm.	Aşağı Kal.	Yukarı Kal.	Top. S	% K.Kül	Uçucu Mad.	Sabit Karbon	Saf Köm.	Kok	Aşağı Kal.	Yukarı Kal.	Top. S	Saf Köm Aş.Kal.
(Ömerler) TORBA + 18	10,52	26,84	30,22	32,42	62,64	4.621	4.860	1,60	29,99	33,77	36,24	70,01	66,23	5.229	5.432	1,79	7.469
(Ömerler) TORBA 10-18	11,58	21,89	31,11	35,42	66,52	4.980	5.236	1,58	24,76	35,18	40,06	75,24	64,82	5.705	5.922	1,79	7.582
(Ömerler) AÇIK 10-18	11,88	21,40	31,10	35,62	66,72	5.000	5.258	1,57	24,28	35,29	40,43	75,72	64,71	5.748	5.967	1,78	7.592
(Ömerler) AÇIK + 18	9,43	27,87	30,16	32,54	62,70	4.684	4.919	1,85	30,77	33,30	35,93	69,23	66,70	5.229	5.431	2,04	7.552
(Ömerler) 0,5-18	14,74	17,98	30,48	36,80	67,28	5.060	5.333	1,43	21,09	35,75	43,16	78,91	64,25	6.030	6.255	1,68	7.642

08.09.2020